


Zamýšlené použití

Mipa Abziehhaut byla speciálně vyvinuta jako dočasný ochranný nátěr stěn a stropů stříkacích kabin. Po znečištění lze fólii snadno a beze zbytků odtrhnout, což umožňuje rychlé a čisté odstranění nečistot ze stříkací mlhy. Znečištěné části lze také místy vyříznout, odtrhnout a znovu natřít. Kromě toho lze Mipa Abziehhaut použít jako krátkodobý nátěr na okenní plechy, karosářské díly, stavební kování, fasádní prvky atd. jako ochranu proti korozi, poškození při omítání a maltování a při čištění fasád. Rychlá doba schnutí, přelakovatelným a snadno odnímatelný. Velmi dobrý ochranný účinek proti čisticím prostředkům, zředěným kyselinám a zásadám.

Výnosnost: 4,0 - 5,0 m²/l

Pokyny pro**Barva**

modrá-průhledná

**Míchací poměr****Tužidlo**

–

Hmotnostně (barva : tužidlo)

–

Objemově (barva : tužidlo)

–

**Tužidlo****Pro kompletní lakování**

–

Pro částečné lakování

–

**Doba zpracovatelnosti**

–

**Ředidlo**

0 - 20 % Mipa 2K-Verdünnung V 25

**Viskozita spreje****Nalévací pohárek**

18 - 22 s 4 mm DIN

Airmix/Airless

–

**Postup nanášení****Postup nanášení****Tužidlo****Tlak
(bar)****Tryska
(mm)****Počet
nástríků****Ředidlo
(%)**

Nalévací pohárek
(vysokotlaká technologie)

–

1,6 - 2

1,6 - 2

2 - 3

10 - 20

štetcem


–

–

–

2 - 3

0 - 5

**Doba odpařování**

5–8 minut mezi jednotlivými počty nástríků

10–15 minut před sušením v peci

Tloušťka suché vrstvy

Naneste dostatečné množství!

Minimální tloušťka suché vrstvy 40 µm



Doba schnutí

Teplota objektu

**Suchý proti
prachu**

**Suchý na
dotyk**

**Suchý pro
montáž**

**Brousi-
telný**

**Přelakova-
telný**

20 °C

30 min

--

--

--

--

po zaschnutí
odnímatelný

--

--

--

--

--

Upozornění

Skladování:

v uzavřeném originálním obalu minimálně 3 roky

Nařízení VOC:

Podmínky pro zpracování: Od +10 °C a do 80 % relativní vlhkosti vzduchu. Zajistěte dostatečný přívod a odvod vzduchu.

Pokyny pro:

Vhodné podklady: železné plechy, mosaz, měď, hliník, chromniklová ocel, sklo. Stav podkladu: čistý, bez mastnoty, suchý, kovově lesklý. Silné tepelné zatížení snižuje elasticitu a tím i odnímatelnost materiálu. Není vhodný pro plasty a k ochraně lakovaných povrchů. Stejně jako všechny odnímatelné laky nesmí tento materiál zůstat jako ochranný film déle než 6 měsíců.

Prodej v ČR: MIPA Coatings Czech s.r.o. · Purkyňova 3050/99a, 612 00 Brno ·
info@mipa-paints.cz · www.mipa-paints.cz